

Polisela Acrílico Rodapé

Selante acrílico para colagem de rodapés.

Composição

O Polisela Acrílico Rodapé é um selante acrílico monocomponente. À base acrílica, carga mineral e aditivos.

Propriedades Físicas

Aparência	Pastosa
Cor	Branco
Densidade à 25°C	1,45 ± 0,05 g/cm ³
Tempo de Formação de Película (25°C/50% HR)	≅ 10 minutos*
pH	8,5 ± 0,5
Teor de Sólidos	80 ± 2,5
Consumo médio	25 metros/4 mm*

* Os dados de rendimento e os tempos médios descritos foram levantados mediante testes executados em laboratório com uma condição climática de 25°C e umidade de 50%. Os resultados podem sofrer alterações mediante a forma de aplicação, ferramentas, condições climáticas e da superfície.

Indicação

Indicado para a fixação de molduras, rosetas e rodapés em poliestireno, gesso, madeira e MDF. Também pode ser utilizada para acabamentos superiores e colar pedras decorativas, pastilhas e azulejos.

Benefícios

- Fácil aplicação;
- Pronto para uso;
- Cura a temperatura ambiente;
- Resistente à UV;
- Ótimo rendimento;
- Excelente aderência.

Embalagens

- Cartuchos Plásticos de 400 g do Polisela Acrílico Rodapé;
- Caixa de Papelão com 12 un. do Polisela Acrílico Rodapé;

Preparação da Superfície

- Limpar a superfície antes da aplicação, pois a área necessita estar isenta de pó, gorduras e outras substâncias que comprometam a aderência do produto;
- Caso haja necessidade, lixar e lavar a superfície.

Aplicação do produto

- O Polisela Acrílico Rodapé pode ser aplicado com pistola de aplicação, espátula de aço lisa ou dentada com dentes pequenos de no máximo 5 mm para cerâmicas de médio porte e 33 mm para peças pequenas.
- Caso utilize a pistola, cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° na espessura desejada.
- Aplicar no revestimento imediatamente após a abertura da embalagem e pressionar o revestimento até o nivelamento desejado.
- Em colagem de molduras ou rodapés, aplicar o produto em forma de cordão, pontos de adesão ou espalhando com uma espátula.
- Para uma melhor eficiência, prender o rodapé até a completa cura do material.

Limpeza

As ferramentas, equipamentos e a superfície podem ser limpos com o auxílio de um pano com água, desde que o material ainda não tenha curado.

Validade

O Polisela Acrílico Rodapé possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja lacrada.

Precauções

- É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas.
- A leitura da FDS é altamente recomendada.
- Armazenar o produto fora do alcance de crianças e animais;
- É recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual como luvas, óculos de proteção e roupas de proteção.
- Estocar em condições secas e protegidos da exposição direta ao sol em temperaturas entre 10°C e 25°C.