Adesivo acrílico monocomponente para pisos vinílicos.

Composição

Adesivo acrílico monocomponente, à base de emulsão acrílica, cargas minerais inertes e aditivos.

Propriedades Físicas

Aparência	Opaco levemente marelado
Aparência filme úmido	Líquido viscoso
Aparência filme seco	Creme flexível
Densidade à 25°C	1,400 ± 0,050 g/cm ³
Viscosidade à 25°C	450000 ± 50000 cPs
Teor de sólidos	74,500 ± 3,500 %
pH	7,750 ± 0,750
Consumo médio por demão	0,300 a 0,350 kg/m ²
Tempo de espera	Aplicar de imediato
Tempo em aberto	Aplicar em 10 a 15 minutos, podendo variar de acordo com as condições climáticas
Tempo de secagem	48 a 72 horas

ATENÇÃO: Não esticar um pano/área muito grande de adesivo no contrapiso, a aplicação deve levar de 10 a 15 minutos no máximo.

O Adesivo de Pisos Vinílicos vem para facilitar e acelerar o serviço de instalação, pois elimina o tempo parado para esperar o tack do adesivo.

Para total garantia do adesivo, o piso vinílico deverá estar dentro da norma ABNT NBR 14917-1 e ABNT NBR 14917-2.

Indicação

Indicado para fixação de diversos tipos de revestimentos, como emborrachados e vinílicos.

Benefícios

- Adesivo de fácil aplicação.
- Ótimo rendimento.
- Excelente aderência.
- Pronto para uso.
- Reforçado com carga para o travamento do piso vinílico.
- Boa resistência a água.

Embalagens

- Baldes plásticos de 5 kg e 20 kg.

Preparação da superfície

- Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto.
- Observar se a superfície está nivelada e regular. Se for necessário nivelar e regular antes da aplicação do produto.
- Para áreas térreas é necessário utilizar uma barreira de vapor de umidade.
- Para instalação de piso vinílico deve ser no máximo 2,5 % U.R.A (somente com aparelhos aprovados pelo INMETRO).

Aplicação do produto

- É extremamente recomendado a aplicação por profissionais qualificados.
- Use equipamentos de proteção individual:
 - Para as mãos, utilize luvas de PVC.
 - Para os olhos, utilize óculos de segurança ou protetor facial.
- Caso o piso/contrapiso for aquecido, desligar o aquecimento por 48 horas antes da aplicação, aplicar o material, aguardar 48 horas para a cura do material e após este tempo, somente pode ser aquecido até 27 °C.
- Antes de aplicar o material, aclimatar os pisos vinílicos em uma temperatura de 18 °C a 27 °C por um período de 24 horas.
- Utilizar a desempenadeira dentada A1 para aplicar o adesivo.
- Após a aplicação do adesivo, o vinílico deverá ser aplicado de imediato, com um tempo de 10 a 15 minutos, dependendo das condições climáticas.
- Uso obrigatório de um rolo de peso bipartido de no mínimo 50 kg.
- O piso vinílico não pode ser aplicado em ambiente externo.

Recomendações

- Recomenda-se planejar o posicionamento dos pisos antes de aplicar o adesivo.
- O tráfego para trânsito leve deve ser após 3 a 5 horas de aplicação do piso vinílico.
- O tráfego pesado somente pode ser liberado após 24 a 48 horas da aplicação.
- Manter o ambiente ventilado durante e após a aplicação.
- No assentamento dos pisos, é recomendado que siga as instruções de acordo com o fabricante do revestimento.

Validade

O Adesivo para Pisos Vinílicos possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja fechada adequadamente.

Armazenamento

- É de suma importância ler a FDS do produto.
- Armazenar o produto fora do alcance de crianças.
- Se houver contato com os olhos, lavar com água abundantemente.
- Limpar os utensílios com água e sabão logo após o uso.
- Não deixar que o produto entre em contato com o solo, esgoto ou encanamento de água potável.
- As embalagens devem ser armazenadas em um local seco, arejado e com temperaturas de 5 °C a 35 °C.

Limpeza

- Para limpeza dos equipamentos, pincéis, rolos, espátulas e materiais utilizados, recomenda-se utilizar um pano úmido com detergente neutro. Recomendamos a limpeza imediata dos resíduos do adesivo em contato com as superfícies a serem coladas.